

G-451

צביעת מוצרים מפלדה מגולוונת
בשכבה אחת - עמידות חיצונית, רגילה

מתאים לסיגמנטים: דלתות

סביבה: C3-C4

הכנת השטח:

- הסרת שומנים
- ליטוש מכני עדין
- נישוף פני השטח משאריות ואבק
- יש להקפיד על שימוש בכפפות בתהליך הכנת השטח

צביעה:

איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה מתוצרת אוניברקול באחת מהסדרות הבאות:
סדרה 7000 -פוליאסטר

עובי מומלץ: 80-120μ

גוון ומרקם: גוון לפי דרישת המזמין ובהתאם למק"ט אוניברקול

קלייה:

בהתאם להוראות היישום של אוניברקול המופיעות במפרט המוצר באתר אוניברקול או על גבי אריזת המוצר.

אריזה:

בהתאם למוצר ולדרישות המזמין

בקרת איכות:

- גוון - ויזואלי
- בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.
- בדיקה מדגמית של עובי הצבע.
- בדיקת אדהזיה בעזרת מסרט

הערות:

יש לדרוש אישור הסמכה של אוניברקול למצבעה המיישמת.