

ציפוי רצפות | נירולט

צבע אפוקסי דו רכיבי נטול מדללים. SELF LEVELING, בעל עמידות גבוהה לשחיקה ולחץ מכני.

משמש כציפוי לרצפות על משטחי בטון, מתאים לשימוש במפעלים, בחניונים ובמקומות בהם התעבורה כבדה ואשר אינם חשופים לשמש ישירה.

- ניתן ליישום בעובי של עד 0.3-5 מ"מ.
- מתפלס מאליו, עמיד בשחיקה.
- מתאים לשימוש כיסוד ועליון במוצר אחד.
- ניתן להוסיף אגרגטים כאשר מיושם בעוביים גבוהים.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

מניפת RAL	גוון
מבריק	ברק
100%	אחוז מוצקים בנפח
0.3-5 מ"מ	עובי שכבה מומלץ רטוב
0.3-5 מ"מ	עובי שכבה מומלץ יבש
1 מ"ר לליטר בעובי 1 מ"מ	כושר כיסוי (תאורטי)
1-2	מס' שכבות מומלץ
	שיטת יישום
	רולר, מגב, מסרק משונן

שעתיים	למגע
24 שעות	סופי
כשבוע	לנסיעה
24 שעות, כאשר ניתן לדרוך על המשטח	לשיוף
24 שעות, כאשר ניתן לדרוך על המשטח	מיני זמן בין שכבות
48 שעות (באם עברו יותר יש לבצע ליטוש קל לפני שכבה נוספת)	מקסי' זמן בין שכבות
40 דקות	זמן חיי תערובת

*זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

*לקבלת עמידות לנזולים וכימיקלים יש להמתין לייבוש של 4 ימים.

יש ללטש את פני הבטון להסרת "מי המלט" וחלקים רופפים בעזרת מלטשת מתאימה. פגמים וחורים יש לתקן באמצעות שפכטל אפוקסי של נירלט. יש לנקות את הבטון לחלוטין מאבק ולכלוך, ולוודא כי המשטח יבש וכי תכולת הלחות בבטון לא תעלה על 6%.

הכנת שטח:

הוראות ערבוב: יש לערבב חלק א' בנפרד עם מערבב מכאני במשך כדקה. יש להוסיף את חלק ב' ולערבב את שניהם במשך 2 דקות לפחות ועד לקבלת אחידות. יש להקפיד על ערבוב מושלם של התערובת. יש לפזר את החומר באחידות על פני המשטח. החומר יתפלס מעצמו בעובי שכבה מינימלי של 300 מיקרון. מומלץ לבדוק את עובי השכבה מידי פעם באמצעות מד עובי רטוב. על מנת ליישם שכבה עבה יותר, ניתן להוסיף אגרגט דק עד 30% נפחי. יש לבצע את היישום בזריזות (זמן חיי התערובת - 40 דקות).

הוראות יישום:

יש להיזהר עם יועץ טכני של נירלט טרם תחילת היישום.

יחס ערבוב נפחי: חלק א' - 13, חלק ב' - 5

חיי תערובת: 40 דקות

ציפוי רצפות | נירולט

תנאי סביבה ליישום ובזמן ייבוש: טמפרטורת הסביבה בין 10-45 מעלות צלסיוס (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע כאשר צפוי גשם או סופת חול. תכולת הלחות בבטון לא תעלה על 4%.

מדלל ואחוזי דילול מומלצים: אין צורך לדלל
הוראות ניקוי: מדלל 4-100.

מארז	חלק א'	חלק ב'
18 ליטר	13 ליטר	5 ליטר

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

הוראות אחסנה ותוקף:
24 חודשים במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.
הוראות בטיחות:
לפני השימוש יש לעיין בגליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

**אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:**

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

